

PROFI-KLEBE- & ARMIERUNGSMÖRTEL

Mineralischer Trockenmörtel

Anwendungsbereich	Klebe- und Armierungsmörtel eignet sich hervorragend zum Renovieren von Altputzen. Geeignet zum Überspachteln und Planspachteln von unebenen Untergründen mit und ohne Gewebearmierung in Schichtdicken von 2 bis 6 mm. Zum Kleben von Polystyrolplatten. Für innen und außen. Verarbeitung von Hand oder mit Putzmaschinen. Die Anwendung im WDS-System ist nicht zugelassen.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Mineralisch • hohe Klebkraft • witterungs- und UV-beständig • faserarmiert
Untergrund	Der Untergrund muss tragfähig, trocken und frei von Staub, Ausblühungen und anderen Trennmitteln sein. Lose Teile und Verschmutzungen sind zu entfernen.
Verarbeitung	Den Sackinhalt mit ca. 6 l sauberem Wasser mittels Rührquirl anmischen, bis eine geschmeidige pastöse Konsistenz entsteht. Bei planebenen Untergründen den Klebe- und Armierungsmörtel mit Zahntraufel (10x10x10 mm Zahnung) gleichmäßig aufkämmen. Das alkalibeständige Armierungsgewebe in den Armierungsspachtelfaltenfrei einlegen und mit der Traufel die Oberfläche zu ziehen. Gewebeüberlappung an Stößen mind. 10 cm. Trocknungszeit je mm Schichtdicke mind. 1 Tag bei +20°C / 65% Luftfeuchtigkeit. Verarbeitung nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5°C und über + 30°C. Die frische Armierungsschicht ist vor zu rascher Austrocknung (Zugluft, Sonne) sowie ungünstigen Witterungseinflüssen (Frost, Schlagregen, etc.) zu schützen.
Nachbehandlung	Mit geeigneten Maßnahmen vor zu schneller Austrocknung und Witterungseinflüssen wie Sonne, Wind, Schlagregen und Frost schützen (z. B. mit Netzen, Jutesäcken).
Verbrauch	Bei einer Schichtdicke von 1 mm wird für eine Fläche von 1 m ² ca. 1,4 kg Klebe- und Armierungsmörtel benötigt.
Lieferform/ Verpackung/ Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> • 25 kg Papiersack - 48 Stück/Palette • Gebinde sind witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken zu lagern • Nicht angebrochene Gebinde sind bei sachgerechter Lagerung 12 Monate ab Herstellungsdatum haltbar • Angebrochene Gebinde sind sofort nach dem Gebrauch zu verschließen und das Material ist innerhalb kürzester Zeit aufzubrauchen

PROFI-KLEBE- & ARMIERUNGSMÖRTEL

Mineralischer Trockenmörtel

Brandverhalten	A2
Wasseraufnahme	Wc2
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	15/35 (Tabellenwert)
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ bei Bruchbild A, B oder C
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10,dry,mat}$	$\leq 0,82 \text{ W/(mK)}$ für P=50% $\leq 0,89 \text{ W/(mK)}$ für P=90% (Tabellenwerte n. EN 1745)
Hinweise	Die technischen Daten sind Laborwerte und beziehen sich auf +20 °C und 65 % relative Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte. Ansteifenden Mörtel nicht erneut mit Wasser aufrühren. Gefäße, Werkzeuge etc. sofort mit Wasser reinigen. Im ausgehärteten Zustand ist eine Reinigung nur noch mechanisch möglich. Das abbindende Produkt vor Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost, Schlagregen sowie zu hohen (> 30 °C) und zu niedrigen (< 5 °C) Temperaturen schützen.
Sicherheitsratschläge	Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt.
Entsorgung	Ausgehärtete Produktreste können unter Abfallschlüssel 170904 als Bauschutt entsorgt werden. Komplett entleerte Gebinde beim vertraglichen Entsorger abgeben.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen, DIN-Normen und technischen Merkblätter zu berücksichtigen. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Auf unterschiedliche Baustellenbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. des Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtung dar. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit. ed. 05/23

PROFI-KLEBE- & ARMIERUNGSMÖRTEL

Mineralischer Trockenmörtel

Lieferant

profipluswest GmbH
Friedrichstraße 13 - 15 57072 Siegen
Telefon: +49 (0) 271 / 33 88 68 – 0 /Telefax: +49 (0) 271/33 88 68 - 99
E-Mail: contact@profipluswest.de

Abgefüllt durch

Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. +49 541 601-01, Fax +49 541 601-853
info@sievert.de, www.sievert.de